

# Wijzonol Snelgrond



## Producttypering

Zeer sneldrogende grondverf op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Sneldrogend
- Snel overschilderbaar
- Goede vulling
- Zeer goede hechting
- Meerdere werkzaamheden op een dag uit te voeren

## Toepassing

Buiten

Als sneldrogende grondverf voor het plaatselijk gronden (beschadigingen e.d.) van hout en voorbehandeld metaal in diverse Wijzonol (lak)verfsystemen. Ongevoelig voor drogingsvertraging op epoxy houtreparatiemiddelen.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren

Wit, overige kleuren via het Wijzonol ALK-kleurenmengsysteem

--

## Prestaties en eigenschappen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bindmiddel            | Alkydhars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pigment               | Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dichtheid bij 20 °C   | Ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Viscositeit bij 20 °C | Ca. 100 K.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vaste bestanddelen    | Ca. 47 volume %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Droogtijd             | Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na ca. 0,4 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur.<br>De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden, de aangebrachte laagdikte en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren. |
| Glansgraad            | Mat, ca. 5 G.U. bij 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

## Verwerking

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicatie                     | Kwast, Roller                                                                                                                       |
| Verdunning                     | Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentijn of wasbenzine.                                                          |
| Reiniging gereedschap/apparaat | Terpentijn.                                                                                                                         |
| Verwerkingstemperatuur / R.V.  | Min. 5 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85 %.<br>De ondergrondtemperatuur min. 3 °C boven het dauwpunt. |
| Theoretisch rendement          | 15,6 m <sup>2</sup> /l                                                                                                              |
| Praktisch rendement            | Afhankelijk van de applicatiemethode en de ondergrond 60 - 85 % van het theoretisch rendement.                                      |
| Laagdikte                      | 30 micrometer droge laagdikte (= ca. 64 micrometer natte laagdikte)                                                                 |

# Wijzonol Snelgrond

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Bij houten en metalen ondergronden kan dit van grote invloed zijn op de mogelijkheid om te kunnen verwerken en na verwerking op de droging en de glans.

## Onderhoud

Overstaantijd Ca. 3 maand (afhankelijk van laagdikte en ondergrond)

## Milieu en gezondheid

Vlampunt 25 °C

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

EU grenswaarde VOS EU-grenswaarde voor dit product A/i: 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.

BREEAM Het product mag worden toegepast volgens de BREEAM International New Construction. Conform de eisen HEA 9, benodigd bewijsmateriaal – opleverfase: C 1.1 t/m 1.8, wordt ter ondersteuning van de verantwoording:

1. Het VOS (Vluchtige Organische Stof)-gehalte berekend uit de receptuur.
2. Het product ingedeeld in de categorieën zoals vermeld in de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC – Bijlage 2: Emissienorm voor verven, lakken en vernissen fase 2.
3. EU-grenswaarde voor dit product A/i: 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. en voldoet.

De hierboven gevolgde geharmoniseerde procedure hanteren wij op advies van de Dutch Green Building Council.

## Artikelgegevens

Verpakkingen 1 l, 2,5 l

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 Maanden (in onaangebroken verpakking vanaf productiedatum)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.  
onderdeel van Koninklijke  
Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00  
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl  
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228